

OPIS PRODUKTU

Drei Bond 9269 2K jest dwukomponentową masą przeznaczoną do powlekania podłóg w celu uzyskania podłoża o właściwościach antypoślizgowych.

Znajduje zastosowanie w samochodach ciężarowych, chłodniczych, samochodach - sklepach, kontenerach, samochodach i przyczepach kempingowych. DB 9269 2K jest szczególnie polecany w pojazdach - chłodniach do transportu ryb, mięsa i innych świeżych produktów. Jest przetestowany dla temperatur do -30 °C, fizjologicznie obojętny, dopuszczony do kontaktu z żywnością (dostępny certyfikat).

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE

Baza chemiczna	poliuretan, zawiera rozpuszczalnik
Barwa	szary (~ RAL 7037)
Gęstość DIN 53 479	
Komp. A	1,7 g/ cm ³
Komp. B	1,1 g/ cm ³
mieszanina	1,5 g/ cm ³
Lepkość w temperaturze +20 °C Brookfield	
Komp. A	150.000 mPa·s konsystencja pasty
Komp. B	2.200 mPa·s
mieszanina	25.000 mPa·s
Zużycie	600-800 g/m ² w zależności od oczekiwanej struktury
Open time	30 min
Proporcje Komp. A : Komp. B	3 : 1 stosunek wagowy
Czas przydatność kleju po zmieszaniu składników (pot life) w temp. +20 °C	120 min
Czas utwardzania w temp. +20 °C	24 h

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Przed właściwym zastosowaniem produktu należy przeprowadzić próbę dla konkretnych materiałów.

- Powierzchnie muszą być suche, czyste, odtłuszczone i odpowiednio (chemicznie lub mechanicznie) przygotowane np. przez piaskownie.
- Szczególną uwagę na przygotowanie podłoża należy zwrócić w przypadku napraw starych podłóg.

SPOSÓB UŻYCIA

- Zalecana temperatura podczas obróbki: +20 °C do +25 °C.
- Oba komponenty należy połączyć w podanej proporcji i intensywnie wymieszać mechanicznie (ok. 400 obrotów/min). Przełać masę do nowego, czystego naczynia i jeszcze raz wymieszać. Nakładanie masy tylko z drugiego naczynia.
- Za pomocą strukturalnego wałka z gąbki nanosić produkt na podłoże zaszpachlowane uprzednio produktem DB 9268 2K.
- Czas pomiędzy nakładaniem warstwy DB 9268 2K i DB 9269 2K powinien wynosić powyżej 24 godzin i poniżej 3 dni.
- W zależności od oczekiwanej struktury, zużycie produktu DB 9269 2K wynosi 600-800 g/m².
- Po 24 godzinach można już chodzić po podłożu, po 48 godzinach – jeździć wózkiem widłowym.
- Po zakończonej pracy należy oczyścić narzędzia.
- Utwardzony produkt można usunąć tylko mechanicznie.

OKRES MAGAZYNOWANIA

12 miesięcy w temperaturze pokojowej, w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Nie przechowywać w temperaturze poniżej +10°C.

OZNAKOWANIE PRODUKTU I ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z kartą charakterystyki produktu.

OPAKOWANIA

dwa pojemniki metalowe komp. A – 4,5kg / komp. B – 1,5kg

Wszystkie podane zalecenia i informacje są zgodne z najnowszym stanem rozwoju techniki oraz bazują na wieloletnich i wszechstronnych badaniach i doświadczeniach praktycznych. W obliczu różnorodności możliwych zastosowań oraz uwarunkowań technicznych powyższe dane mogą służyć jedynie jako wskazówki umożliwiające wykorzystanie produktów z korzyścią dla odbiorcy. Nie należy ich jednak traktować jako zaleceń do zastosowania w każdym konkretnym przypadku. Użytkownik powinien sam przeprowadzić testy potwierdzające przydatność produktu do własnych potrzeb. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady połączeń wynikające z niedokładnego montażu. Zapewniamy sobie możliwość zmiany treści wynikającej z postępu technicznego.